INSPECCION DE LOTE SCC-27162



SOLICITANTE

: VICSA. S.A.

ORDEN DE TRABAJO

: 313411

ATENCIÓN SR.

: MARIO SOLAR

FECHA DE EMISIÓN

: 20.12.2004

EL PRODUCTO QUE SE DETALLA MAS ADELANTE, FORMAN PARTE DE LOTE S INSPECCIONADO POR CESMEC. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES Y ENSAYOS EFECTUADOS A LAS MUESTRAS, LOS LOTE SCUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS QUE SE INDICAN MAS ADELANTE.

ANTECEDENTES

Descripción

: Guantes de protección y Ropa soldador marca Aulektro y Steelpro, procedencia India.

Tamaño de los lotes :

68.500 pares cabritilla, naranja y cromo con y sin forro

40.891 pares descarne, rojo, negro, negro/naranja y gris tipo soldador

6.440 pares descarne lona reforzado 120 Pantalón soldador cuero XL 380 Chaqueta soldador cuero XL y XXL 9.200 Coleto soldador descarne

300 Polaina soldador descarne 300 Chaquetas soldador descarne XL

PROCEDIMIENTO

Muestreo

: Realizados en instalaciones del solicitante los días 04, 08 y 29/11/2004, según consta

en acta de inspección Nº 131866, 131867 y 131877.

Note importante al revenut.

Pág. 1 de 3 Págs.

cesmec

SCC-27162

Plan de inspección

TOTAL MUESTRAS ENSAYO TOTAL MUES		RAS TESTIGO TIPO D		E INSPECCIÓN: S/NCH 44 (ATRIBUTO)				
					SIMP	LE NORMAL	INSP RE	DUCIDA
				Nivel de Inspección	NCA	Tamaño de Muestra	Tamaño de muestra	
							Ac	Re
1	Inspección visual		NCh 1252y 1806	S-4	2,5	20	1	4
2.	Control dimensional		NCh 1252	S-4	2,5	20	1	4
3.	Resistencia al desgarramiento		NCh 1115 y 1805	S-3	1,5	13	0	2
4.	Resistencia a la tracción		NCh 1805	S-3	1,5	13	0	2
5.	pH		NCh 1115 y 1805	S-3	2,5	8(*)	0	2
6.	Cromo		NCh 1115 y 1805	S-3	2,5	8(*)	0	2
7.	Cenizas		NCh 1805	S-3	2,5	8(*)	0	2
8.	Grasa		NCh 1115 y 1805	S-3	2,5	8(*)	0	2
9.	Humedad		NCh 1115 y 1805		2,5	8(*)	0	2
10.	Encogimiento		NCh 1115 y 1805	S-3	2,5	8(*)	0	2
11.	Resistencia a la ro	tura	NCh 1252/1	S-2	1.5	3	0	1

Especificación

: Normas Chilenas NCh 1115, 1252, 1252/1, 1805 y 1806.

Controles realizados

GUANTE y ROPA SOLDADOR

-.Inspección visual

GUANTE

- Control dimensional

CUERO

- Espesor.
- Resistencia al desgarre
- Alargamiento
- Encogimiento
- -pH
- Cromo
- Materia grasa
- Humedad
- Cenizas
- Resistencia a la tracción

HILO Y TELA

- Resistencia a la rotura
- Puntadas/hilo

The market & remain

Pág. 2 de 3 Págs.

SCC-27162



RESULTADOS

Guante y Ropa Soldador

Inspección visual

: Las muestras controladas no presentaron observaciones.

Espesor y Resistencia al desgarramiento: Los resultados se detallan en informe adjunto SCC-27163

Encogimiento, pH, Cromo, Materia Grasa, Cenizas y Humedad :Los resultados se detallan en informe adjunto SAH-04409.

Guante

Control dimensional,, Resistencia a la rotura y Puntadas por hilo : Los resultados se detallan en informe

adjunto SCC-27163

Ropa soldador

Resistencia a la tracción : Los resultados se detallan en informe adjunto SCB-25146.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos, los lotes inspeccionados cumplen con lo especificado.

OBSERVACIÓN

Los lotes aprobados fueron identificados unitariamente con cuño al fuego con el logotipo Cesmec-Lote certificado, de acuerdo con la RES. Nº 195, D.S. Nº 18 del I.S.P.CH.

> VICTOR DIAZ ACEVEDO Jefe Depto. Inspección General

Pág. 3 de 3 Págs.

INFORME DE ENSAYOS

SCC-27163



SOLICITANTE

: VICSA S.A.

ORDEN DE TRABAJO : 313411

ATENCIÓN SR. : MARIO SOLAR

FECHA DE EMISIÓN

: 20.12.2004

ANTECEDENTES

Producto

: Guantes de protección y Ropa soldador, marca Aulektro y Steel Pro,

procedencia India.

Tamaño de la muestra

: 100 unidades.

Fecha de recepción

: 29/11/2004

Fecha de ensayos

: 30/11/2004 al 07/12/2004

PROCEDIMIENTOS

Especificación

; Normas Chilenas NCh 1115, 1252/1 y 1805.

Controles efectuados

: - Espesor

- Resistencia al desgarramiento

- Control dimensional - Resistencia a la rotura

Espesor y Resistencia al desgarre:

Muestra		Espesor (mm)		Resist. al desgarramiento (N)			
	Cabritilla	Cuero	Descarne	Cabritilla	Cuero	Descarne	
Guante	1,11		1,46	114		120	
Ropa soldador	****	1,20	1,49	1444	118	76	

Nota: Los resultados corresponden al promedio de trece probetas.por item.

Pág. 1 de 2 Págs.

SCC-27163



Resistencia a la rotura :

Muestra	Resistencia a la rotura (N)			Puntadas/10cm
Guante	Tel	a	Hilo	
	Urdimbre	Trama		
	1500	620		
			50	33

Control dimensional:

Los guantes no se ajustan a los tamaños detallados en la norma, sin embargo las desviaciones detectadas están distribuidas en forma proporcional, lo que no afecta el ajuste y funcionabilidad del guante respecto a la mano del usuario.

VÍCTOR DÍAZ ACEVEDO Jefe Depta. Inspección General

Nota importante al reversio

Pág. 2 de 2 Págs.

INFORME DE ENSAYO SAH-04409



Solicitante

: VICSA. S.A.

Orden de Trabajo: 313.411 Fecha de Emisión:13.12.2004

Atención Sr .: Rafael Cvjetkovic

ENSAYOS

pH, según NCh 1791 Cromo por Absorción Atómica. Materia Grasa, según NCh 1203 Humedad, según NCh 1204 Cenizas, según NCh 1206 Encogimiento, según NCh 773/1

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

M 1 Descarne Guante

M 2 Cabritilla Guante

M 3 Descarne Ropa Soldador

M 4 Cuero Ropa Soldador

RESULTADOS

Ensayos	M 1	M 2	M 3	M 4
рН	3,7	4,1	3,6	4,4
Cromo, como Cr ₂ O ₃ , %	3,7	2,8	3,5	2,0
Materia Grasa, %	9,7	12,7	0,4	10,2
Humedad, %	15,2	11,7	7575	
Cenizas, % *			1,0	3,5
Encogimiento, %	1	10	4	24

^{*} Cenizas sin Cr2O3

Héctor López M Supervisor

Div. Química y Alimentos

Pág. I de I

INFORME DE ENSAYO SCB-25146



Solicitante : Vicsa S.A. Atención Sr. : Rafael Cvjetkovic Dirección : San Francisco 144, Santiago - Chile

Orden de trabajo : 313411 Fecha de Emisión : 06.12.2004

1 Identificación de las mues	ras				
Muestra	Probetas de cuero y descarne	Probetas de cuero y descarne			
Utilización	Ropa Soldador	Ropa Soldador			
Cantidad de probetas	12	12			
Color de las probetas	Verde	Verde			
Corte de las probetas	Transversal y longitudinal	Transversal y longitudinal			
2 Procedimiento de ensayo					
Ensayo realizado	Determinación de la resistencia a la tracción y	Determinación de la resistencia a la tracción y elongación			
Norma de ensayo	NCh 773/1	NCh 773/1			
3 Resultados obtenidos		100			
The de Court de les	Contidued do Desistencia a la Managaria de	a a la laccaté			

Tipo de Ropa	Corte de las probetas	Cantidad de probetas ensayadas	Resistencia a la tracción, kgf/mm²	Alargamiento a la tracción, %
D	Longitudinal	3	0,79	43
Descarne	Transversal	3	0,80	59
Promedio			0,80	51
0	Longitudinal	3	2,65	141
Cuero	Tranversal	3	2,34	111
	Promed	io	2,50	126

Notas

- Las muestras fueron recepcionadas el día 03.12.2004.
 Número de Ingreso de la muestra: 3106.
 El ensayo se realizó el día 03.12.2004.

VONNE LOO VASQUEZ Supervisora Depto. Ingeniería General

Note importante a reversor

Pág. 1 de 1 Pág.